

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek yırtılma dayanımına sahip, su geçirmez özel dispersiyon kaplamalı, buhar geçirgen PES elyafením a s integrovanými samolepicími okraji pro rychlou a vřtrotěsnou pokládku.
Uygulama	Metal ve metal kiremit eğimli çatıların su yalıtımı için buhar geçirgen örtü. Isı yalıtımı ile metal kaplama arasında tesis edilir. Mertekler ya da OSB vb kaplama altı tahtası üzerine serilerek döşenir.
Yangın sınıfı	B-s1, d0, EN 13501-1
Yırtılma dayanımı	yaklaşık 285/230 N/5 cm, EN 12311-1+2
Su geçirimsizlik	W1, EN 13859-1
Sd Değeri	0,02 m
Isı dayanımı	-40 °C ile +100 °C
Kısa süreli maksimum ısı dayanımı	+150 °C
Yaşlanma direnci	+150 °C'de 90 gün
Ağırlık	yaklaşık 220 g/m ²

Rulo ağırlığı	yaklaşık 16,5 kg
Rulo ölçüleri	50 m × 1,50 m
UV dayanımı	16 hafta