

AKFİN® MANTO**Çimento Esaslı Polimer Katkılı İnce ve Esnek Dış Cephe Kaplaması****KULLANIM ALANI**

İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, trifiillenmiş çimento sıvalı yüzeylerde, alçı sıva, dış cephe kaplama levhalarında ve ısı yalıtım sistemlerinde son kat pürüzsüz yüzey elde etmek için kullanılır.

Beyaz ve gri renk seçeneği mevcuttur.

AVANTAJLARI

Esnekliği ve su iticiliği sayesinde dış cephelerde güvenle kullanılabilir.

Dış cephe kuru duvar sistemlerinin kaplanmasında uygulanabilir.

Polimer katkıdır.

Kolay uygulanabilir.

Hava geçirgenliği vardır.

Suya ve dona dayanıklıdır.

Beyaz ve gri renk seçeneği mevcuttur.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yapılacak yüzey kalıp yağı, toz, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır. Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı önlem alınmalıdır. Alçı sıva üzerine PRİMEL100® uygulanarak kullanılmalıdır. Su emici yüzeylerde, nemlendirme yapıldıktan sonra uygulamaya geçilebilir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Uygun su miktarı (8-9 lt su/ 25 kg torba) karıştırma kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük devirli el mikseri ile karıştırılır. 5 dakika dinlendirilen harç homojen kıvama gelinceye dek karıştırılır. Hazırlanan harç çelik mala ile uygulanır. Uygulama kalınlığı 2-3 mm'dir.

Isı Yalıtım sisteminde dekoratif sıva yerine son kat sıva olarak kullanılabilen, uygulaması yine çelik mala yardımıyla yapılmaktadır.

Daha kalın uygulamalarda iki kat tabakalar halinde ilk kat yeterince çekince uygulanır.

Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için ince bir zımpara yapılabilir.

TÜKETİM

1 mm kalınlık için 1,0 kg/m².

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31

www.entegreharc.com.tr

TEKNİK DEĞERLER

Görünüm	Saten
Kuru Film Kalınlığı	> 400; E ₅
Tane Büyüklüğü, µm	<300; S ₂
Su Buharı Aktarım Hızı, g/(m².gün)	V ₀
Su Aktarım Hızı, kg/(m².saat^{0.5})	W ₀
Çatlak Örtme	A ₀
CO₂ Geçirgenliği	C ₀
TS EN 1062-1 standartına göre sınıflandırılmıştır.	

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli olarak sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARILAR

- Hazırlanan harç içerisinde hiçbir yabancı malzeme(kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Kullanım süresi geçirilmiş harç; su veya kuru harç ile karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.
- AKFİN® MANTO uygulaması, sıva uygulamasından en az 7 gün sonra yapılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgarlı havalarda AKFİN® MANTO hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
- Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Direkt güneş altında uygulamayınız.
- Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle temasta bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

TS 7847/E5-S2

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31

www.entegreharc.com.tr