

PRİMEL 606 Betokontak

(Alçı ve Çimento Esaslı Sıva uygulamaları öncesinde uygulanan Akrilik Esaslı Aderans Arttırıcı Brüt Beton Astar)

KULLANIM ALANI

Brüt beton duvar ve tavanlar üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce, yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılan özel polimer katkılı reçine esaslı, dolgulu beton astarı.

ÖZELLİKLERİ

İçeriğindeki özel reçine sayesinde uygulanacak sıvanın yapışma gücünü artırır.

Sıvanın hızlı su kaybını önleyerek, sıvanın çalışma süresini uzatır.

Sıvada kolay uygulama imkanı vererek zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Yüzey; kuru, sağlam, temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Sıva altı kullanımlarda; 1/3 oranında;

- 1,6 kg Su / 5 kg PRİMEL 606
- 4 kg Su /12 kg PRİMEL 606

su ile inceltilecek kullanılmalıdır. Belirtilen su miktarları maksimum değerler olup istenildiği takdirde daha yoğun kıvamlarda da kullanılabilir.

PRİMEL 606 ve belirtilen miktarda su homojen hale gelinceye kadar karıştırılır.

Uygulama süresince, sulandırılmış astar ara ara karıştırılmalıdır.

PRİMEL 606 yüzeye bir rulo veya fırça yardımı ile tatbik edilir.

Malzeme yüzeyden tırnakla kazınmayacak duruma geldiğinde üzerine sıva uygulaması yapılır.

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr

TÜKETİM150 g/m²**TEKNİK DEĞERLER**

Yoğunluk, gr/cm ³	~1650
Renk	Pembe
pH	7,0-9,0
Kullanım Kalınlığı, mm	Max. 2
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 1,0
Kuruma Zamanı, dk	60-120 (20 °C ve %50 nispi nem)

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 5 ve 12 kg'lık plastik kovalarda ambalajlanır.
- Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda (+5 °C ile +35 arasında) açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Ağız kapalı olmak şartıyla, sulandırıldıktan sonra 3 gün içerisinde kullanılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz
- Ağız sıkı kapatılmış kaptan koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr